BUGNATO SOTTOCOLLETTORE

Pannello BUGNATO SOTTOCOLLETTORE in fibrogesso
• Buon conduttore termico • Ottimo isolante acustico • Incombustibile • Biocompatibile

SETTORE DI APPLICAZIONE
RISTRUTTURAZIONI
NUOVE COSTRUZIONI
CASE IN LEGNO
EDIFICI PREFABBRICATI

TIPOLOGIA DI POSA
PAVIMENTO

DATI E TOLLERANZE

TIPO MATERIALE	Gesso fibra
BORDI	Dritto
DENSITÀ	1100 kg/m3
POSA	A secco
INTERASSE POSA	50 mm
LUNGHEZZA MAX CIRCUITI	70/75 m
PORTATA MAX IMPIANTO	140/160 l/h
RESISTENZA A COMPRESSIONE	25 N/ mm²
DUREZZA DEL NUCLEO (test ad aghi)	ca 750 N
CONDUTTIVITÀ TERMICA	λ= 0,29 W/mK
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	μ ~ 18
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO	1 – Non infiammabile omologata secondo D.M. 26/6/84

DETTAGLI TECNICI

Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Diametro tubazione (mm)	Peso (kg/m2)	Confezioni (mq)
600	1200	18	10-12	22	36